

1. ỨNG DỤNG MÀNG LÓT PE ĐẠT HÒA

- Dùng lót hồ nuôi tôm, nuôi cá... trên đất cát, đất chua phèn và các loại đất xấu khác.
- Cải tạo ao hồ cũ (nhiễm phèn, nhiễm bẩn...)
- Bảo vệ nguồn nước, tránh sự xâm nhập của vi khuẩn và sinh vật có hại...

2. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG MÀNG LÓT PE ĐẠT HÒA

- Màng lót hồ PE Đạt Hòa chủ động giữ nước, đảm bảo lượng oxy trong nước.
- Duy trì chất lượng nước và cải thiện tỉ lệ chuyển đổi thức ăn.
- Giảm rủi ro bệnh cho thủy hải sản, thuận tiện cho thu hoạch và dễ dàng làm vệ sinh ao hồ.
- Sản lượng ổn định, chất lượng thủy hải sản cao hơn.

3. ƯU ĐIỂM MÀNG LÓT PE ĐẠT HÒA

- Màng lót hồ PE Đạt Hòa được tráng phủ chất UV chống tia cực tím, EVA tăng cường sự dẻo dai màng lót.
- Sản xuất theo công nghệ tiên tiến giúp sản phẩm có sức chịu lực cao.
- Quy cách đa dạng tùy theo nhu cầu người sử dụng.
- Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 28 – 2011/ĐH

4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Khổ chiều ngang (m) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m/cuộn) | Trọng lượng (kg) | Diện tích (m ² /kg) |
|---------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| 4,0 | 0,10 +0,020 | 200 | 74,00 | 10,81 |
| | 0,15 +0,028 | 100 | 55,50 | 7,21 |
| | 0,30 +0,050 | 100 | 111,00 | 3,60 |
| | 0,40 +0,055 | 50 | 74,00 | 2,70 |
| | 0,50 +0,060 | 50 | 92,50 | 2,16 |
| 5,0 | 0,10 +0,020 | 200 | 92,50 | 10,81 |
| | 0,15 +0,028 | 100 | 69,38 | 7,21 |
| | 0,20 +0,040 | 100 | 92,50 | 5,41 |
| | 0,30 +0,050 | 100 | 138,75 | 3,60 |
| | 0,40 +0,055 | 50 | 92,50 | 2,70 |
| 6,0 | 0,15 +0,028 | 100 | 115,63 | 2,16 |
| | 0,20 +0,040 | 100 | 83,25 | 7,21 |
| | 0,30 +0,050 | 100 | 111,00 | 5,41 |
| | 0,40 +0,055 | 50 | 166,50 | 3,60 |
| | 0,50 +0,060 | 50 | 111,00 | 2,70 |
| 7,0 | 0,15 +0,028 | 100 | 138,75 | 2,16 |
| | 0,20 +0,040 | 100 | 97,13 | 7,21 |
| | 0,30 +0,050 | 100 | 129,50 | 5,41 |

Màng lót PE có 2 loại:

- Loại 1 mặt màu xanh, 1 mặt màu đen.
- Loại 2 mặt màu đen.

5. NHIỆT ĐỘ HÀN MÀNG LÓT PE

| Sản phẩm | Độ dày | Nhiệt độ hàn | Tốc độ hàn | Cài đặt tốc độ hàn |
|----------------------|---------|--------------|------------|--------------------|
| Màng lót PE xanh đen | 0.30 mm | 192 °C | 4 m/phút | Mức 3 |
| | 0.30 mm | 191 °C | 4 m/phút | Mức 3 |
| Màng lót PE đen | 0.40 mm | 200 °C | 4 m/phút | Mức 3 |
| | 0.50 mm | 235 °C | 6 m/phút | Mức 6 |

Ghi chú: tùy theo điều kiện môi trường thực tế, Quý khách nên hàn thử mẫu trước khi thi công.

DAT HOA PLASTIC COMPANY LTD. Office & Factory

Lot C-1- CN, NA4 Street, My Phuoc 2 Industrial Park,
My Phuoc Ward, Ben Cat District, Binh Duong Province

Hotline: 1900 75 75 72

Tel : (84-274) 3556 750~59

Fax: (84-274) 3556 760~64

Website : www.dathoa.com.vn

E-mail: info@dathoa.com.vn



CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HÒA

Văn phòng & Xưởng

Lô C-1-CN Đường NA4, KCN Mỹ Phước 2,
Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Hotline: 1900 75 75 72

ĐT : (84-274) 3556 750~59

Fax: (84-274) 3556 760~64

Website : www.dathoa.com.vn

E-mail: info@dathoa.com.vn

VINA **DAT HOA**[®]



Catalogue
MÀNG NHÀ KÍNH PE
MÀNG LÓT HỒ PE

Phát hành: 05/2021

Màng nhà kính PE

DÙNG BẢO VỆ HOA QUẢ VÀ CÂY TRỒNG



MÀNG NHÀ KÍNH ĐẠT HÒA

- Dùng bảo vệ cây trồng và hoa quả, làm nhà phôi nông sản...
- Độ dày đồng đều tốt, sử dụng chất chống lão hóa, chất kháng thuốc trừ sâu...
- Sản xuất theo tiêu chuẩn : TCCS 28 – 2011/ĐH
- Sản phẩm có tuổi thọ cao bảo hành lên đến 3 năm

LỢI ÍCH SỬ DỤNG MÀNG NHÀ KÍNH

- Màng nhà kính Đạt Hòa giúp điều hòa nhiệt độ, giữ ẩm cho cây trồng và hoa quả quanh năm
- Màng nhà kính Đạt hòa giúp năng suất cây trồng và hoa quả trên một mét vuông đất cao hơn so với trồng thông thường
- Hoa quả được trồng trong nhà kính nhờ có che chắn sẽ có màu sắc đẹp hơn, phát triển tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu
- Công tác bảo vệ thực vật thuận lợi hơn, có thể giảm 50% lượng thuốc trừ sâu và sát khuẩn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| TT | Khổ chiều ngang (m) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m/cuộn) +1/-0 | Trọng lượng tịnh (kg/cuộn) | Diện tích màng (m ² /kg) |
|----|---------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 0,5 | 0,15 +0.030 | 100 | 7,3 ±0.3 | 6,80 |
| 2 | | 0,15 +0.030 | 200 | 14,6 ±0.4 | 14,60 |
| 3 | 0,6 | 0,15 +0.030 | 100 | 8,5 ±0.3 | 7,00 |
| 4 | | 0,12 +0.024 | 100 | 25,0 ±0.5 | 8,80 |
| 5 | 2,2 | 0,14 +0.028 | 100 | 31,5 ±0.5 | 6,98 |
| 6 | | 0,16 +0.032 | 100 | 32,0 ±0.5 | 6,88 |
| 7 | 3,2 | 0,12 +0.024 | 100 | 37,0 ±0.5 | 8,65 |
| 8 | | 0,14 +0.028 | 100 | 46,0 ±0.5 | 6,96 |
| 9 | | 0,16 +0.032 | 100 | 45,0 ±0.5 | 7,11 |
| 10 | 4,2 | 0,12 +0.024 | 100 | 47,0 ±0.5 | 8,94 |
| 11 | | 0,14 +0.028 | 100 | 59,0 ±0.5 | 7,12 |
| 12 | | 0,15 +0.028 | 100 | 60,0 ±0.5 | 7,00 |
| 13 | 6,2 | 0,14 +0.028 | 100 | 89,0 ±1.0 | 6,97 |
| 14 | | 0,15 +0.028 | 100 | 102,0 ±1.0 | 6,86 |
| 15 | 7,0 | 0,18 +0.032 | 100 | 116,0 ±1.0 | 6,03 |
| 16 | | 0,20 +0.032 | 100 | 121,0 ±1.0 | 5,79 |
| 17 | 7,2 | 0,15 +0.028 | 100 | 110,0 ±1.0 | 6,55 |

CHẤT LƯỢNG MÀNG NHÀ KÍNH PE

Với mong muốn sản xuất ra sản phẩm Màng Nhà Kính đạt chất lượng cao phục vụ bà con nông dân, Đạt Hòa đã đầu tư máy móc thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ Châu Âu.

| BẢNG KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MÀNG NHÀ KÍNH PE ĐẠT HÒA QUA QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Sản phẩm | Thời gian hoạt động máy QUV (giờ) | Thời gian UV (giờ) | Tổng UV (W/m ²) | Tổng năng lượng bức xạ (Kly) | Độ bền thời tiết của sản phẩm (năm) |
| Màng nhà kính PE Đạt Hòa | 1263 | 842.0 | 639.9 | 481.1 | Trên 3 năm |

Ghi chú: 1 KL = Kcal/cm²= 41.84MJ/m²
1 KL/year = 1.33 W/m²

Màng lót PE

Dùng lót ao hồ (nuôi tôm, cá...)

